OCTORAL

Fiche d'information Technique

Valspar b.v.
Zuiveringweg 89
8243 PE Lelystad
the Netherlands
tel: +31 (0)320 292200
fax: +31 (0)320 292201
www.octoral.com

Octobase B12/B23 Additif Base

APPLICATION

Rapport de mélange : B23 peut s'employer à 1:2 avec diluant Uni** dans la zone de pistolage.

Viscosité d'utilisation DINCUP 4mm/20°C

Pistolet à air (sec)	:	15-17
Pot sous pression (sec)	:	-
Airless (sec)	:	-

Voire la page suivante, instructions pour l'usage.

(**) N' utiliser le diluant Uni extra rapide qu'avec des temperatures extremement élévées.

	Ouverture Pistolet (mm)	Pression de pistolage (bars)
Pistolet à gravité	1,3-1,5	3,0-4,0
Pistolet à aspiration	1,6-1,8	3,5-4,5
Pot sous pression	-	-
Airless	-	-
HVLP	1,3-1,5	Selon le fabricant
HE	-	Selon le fabricant

Passages au pistolet / Épaisseur des couches (µm) : 2-3 / 15-25

Durée d'évaporation (min) **20°C** : 10-15

Temps de séchage (min) **20°C** : 15-20
60°C Obj. : -

Durée de vie en pot (min) **20°C** : -

Les spécifications techniques contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances actuelles et vous offrent, sans engagement, un aperçu des possibilités d'application.

Valspar b.v.
Zuiveringweg 89
8243 PE Lelystad
the Netherlands
tel: +31 (0)320 292200
fax: +31 (0)320 292201
www.octoral.com

Octobase B12/B23 Additif Base

INFORMATION PRODUIT

Domaine d'application : Octobase B12 et B23 Additif Base sont formulées de façon automatique dans les recettes de couleurs métalisées, nacrées et micacées (COINS, Microfiche, Connex). L'utilisation de ces additifs a pour but de disposer les particules métaliques de façon homogène. Dans le cas d'une formulation qui vous est propre, contenant des teintes de bases métalisées, nacrées et micas, il est indispensable de rajouter la quantité adéquate d'additifs 577 et 588 (conférer la partie Mode d'emploi).

Base chimique : Agents liants spéciaux séchant physiquement.

Caractéristiques générales : Les Additifs B12 et B23 Base offrent une juste répartition des particules métalliques et mica/nacrées, créant ainsi un effet optique très particulier.

Produits annexes : Octobase, C40, C50, C60, C97, C150, C240, C280, C400, C500
TA900/TA910/TA920/TA960

Propriétés physiques	**Densité relative (kg/l)**	:	0.924 à 0.939
	Point d'éclair	:	Vase clos: 23 à 23.5°C (73.4 à 74.3°F)
	% vol. Solide	:	23-17
	Economy	:	15 m²/L/20 µm
	Brillance	:	
	Couleur	:	Transparent

Support : Ne pas pertinent

Couche de fond : Ne pas pertinent

Matériel de finition : Ne pas pertinent

Nettoyage accessoires : Nettoyant au pistolet

Stabilité de stockage (ans) : min. 2
(Dans des conditions normales de stockage et bidon non ouvert).

Les spécifications techniques contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances actuelles et vous offrent, sans engagement, un aperçu des possibilités d'application.